

Descripción: Hempawood Fondo Protector 01500 es un conservante para madera contra hongos e insectos que la descomponen. Para uso en maderas al exterior que no entren en contacto con el suelo y/o agua superficial. La madera tratada con Hempawood Fondo Protector 01500 debe ser posteriormente tratada con barniz o pintura al exterior.

Uso recomendado: Para uso interior y exterior.

Propiedades técnicas generales: Previene la madera contra hongos e insectos que la descomponen. Ejemplo: larvas de carcoma y/o polillas, termitas, hongo de la mancha azul, hongos pudridores de madera, etc.

Certificados/aprobaciones: N° de inscripción en el registro de plaguicidas: 16-80-08237

UNE-EN 46-1: Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* junto con ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84

UNE-EN 113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos con *coriolus versicolor*, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84.

UNE-EN 152-1: Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborada contra el azulado. Tratamiento por pincelado.

Constantes físicas:

Color/base.: Incoloro /00000
Aspecto: No modifica el aspecto natural de la madera.
Volumen sólidos, %: 5 ± 1
Rendimiento teórico: 6 m²/litro dependiendo de la absorción de la madera.
Punto de inflamación: 65 °C
Peso específico: 0.8 kg/litro
Secado superficial: 2-4 horas a 20°C con buena ventilación
Secado en profundidad: Tiempo de secado depende de la absorción del sustrato y de las condiciones de secado.
Contenido en C.O.V: 743 g/litre

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del Grupo Hempel.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación: Brocha
Diluyente (max.vol.): Se suministra listo para su uso y no debe ser diluido
Limpieza de herramientas: Hempel's Thinner 08110
Espesor recomendado, seco: No forma película
Espesor recomendado, húmedo: No forma película
Intervalo de repintado, mínimo: 24 hours (20°C) cuando se recubra con barniz al disolvente.
24 hours (20°C) cuando se recubra con barniz al agua.
(Ver OBSERVACIONES)

Seguridad: Manipular con cuidado. Antes y durante su uso, preste atención a las etiquetas de seguridad del envase, y consulte las indicaciones de la ficha de seguridad del producto. Además deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto. No debería mezclarse con ningún otro producto químico.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:	La superficie debe estar convenientemente preparada, limpia, seca y libre de posibles contaminantes. Todos los revestimientos deben ser eliminados completamente. Si la madera a tratar presenta zonas en mal estado, se debe proceder al lijado de estas zonas deterioradas hasta conseguir una superficie limpia y libre de contaminantes. El contenido de humedad en la madera no debe exceder de 18% antes de aplicar el recubrimiento. Posibles depósitos resinosos deben quitarse con una espátula; los residuos resinosos restantes deben ser eliminados mediante un paño limpio y sin pelusas, humedecido con alcohol de quemar.
CONDICIONES DE APLICACIÓN:	No aplicar si hay riesgo de lluvia, o cuando las temperaturas del aire / sustrato están por debajo de 8°C o la humedad relativa es superior al 80% durante la aplicación y/o periodo de secado. Proteger de las heladas y la lluvia hasta que se seque. El incumplimiento de estos requisitos puede afectar adversamente el secado y la protección que ofrece el conservante.
APLICACIÓN:	Asegúrese de que el producto se agitó a fondo antes y durante la aplicación. Aplicar 2 capas a brocha. Cada capa se debe aplicar generosamente hasta que se alcanza la saturación de la madera. Los mejores resultados para la saturación de la madera se obtienen aplicando "húmedo sobre húmedo" hasta que la madera no pueda absorber más conservante. Permita un mínimo de 24 horas entre aplicaciones.
ALMACENAMIENTO:	No almacenar a temperaturas por debajo los 5°C ni a temperaturas por encima los 40°C
OBSERVACIONES:	Mínima temperatura recomendada de aplicación 8°C. A bajas temperaturas y / o condiciones de alta humedad relativa, los tiempos de secado se extenderán.
Nota:	Hempawood Fondo Protector 01500 es para uso profesional.
EDITADA POR:	Hempel A/S 015000000

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso.
*Marca registrada por HEMPEL.